



# Arquistucco F®

## Hoja Técnica

### 1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Recubrimiento texturizado, fibratado, decorativo, cementoso para interiores y exteriores, con color integrado, que se aplica sobre muros para obtener texturizados. Elimina la pintura final y se fabrica en diversos colores. Sustituye el aplanado y pintura sobre cualquier tipo de superficie.

Se usa sobre tabique, block, ladrillo o sustratos irregulares, eliminando el repellado y afinado de muros, logrando en una sola aplicación aplanado, color y diversidad de texturas.

#### Usos

Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies como tales como muros y paredes de:

- Ladrillo
- Tabique
- Paneles de fibrocemento
- Block de concreto
- Tabicón
- Poliuretano
- Concreto Celular
- Poliestireno

También se usan para la renovación de muros de mampostería, acabados residenciales, etc.

#### Características

- Muy durable
- Resiste al intemperismo.
- Lavable
- Flexible
- Elimina la formación de hongos y salitre.
- Evita paso del agua (es impermeable).
- No requiere mano de obra especializada.
- Fácil y rápida aplicación.
- Una sola aplicación en lugar de tres: repellado, afine y pintura.
- Calidad uniforme por ser elaborado en planta.

- Permite una gran cantidad de acabados y texturas.
- Mejor control y administración de materiales, por tener un solo producto en lugar de tres: cemento, arena y pintura.
- Permite una gran cantidad de acabados y texturas.
- Bajo mantenimiento, color durable, su superficie de baja absorción mejora el rendimiento de selladores y pinturas en caso de requerirse.
- Pueden aplicarse con, tiroleta manual o de presión.
- Se utiliza para redecorar muros viejos.
- Resistente a la flexión, al corte, a la compresión, de alta adhesividad.
- Reduce el agrietamiento superficial.

#### Composición

Formulado con pigmentos, cargas minerales, adhesivos seleccionados y fibras sintéticas.

#### Colores

Líneas 100, 200 y 300.

### 2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Ver *Tabla No. 1.*

### 3.0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### General

Las superficies sobre las que se aplique el **Arquistucco F®**, deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como: aceite, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

#### Superficies de concreto o similares

Si presenta defectos, fisuras o grietas, éstas deben sellarse con una pasta formada por **Arquistucco F®** y yeso antes de la aplicación del recubrimiento.

Para preparar las superficies seguir las indicaciones de la norma ASTM D4258 Standard Practice for Surface Cleaning Concrete for Coating.



Tabla No. 1 ARQUISTUCCO F®		PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
<b>A) Producto Envasado</b>			
A1. Consistencia		Polvo	
A2. Toxicidad		Si	
A3. Densidad (gr/cm <sup>3</sup> )		2.5 a 2.7	D-1475
A4. % Sólidos (mezcla)		100	
A5. Estabilidad			
Almacenamiento (meses)		6	D-1849
Mezcla (min)		50 a 60	
A6. pH (mezcla)		8.5 a 9.0	E-70
A7. Relación (Arquistucco F/Agua)		50 Kg/16 L	
<b>B) Producto Aplicado</b>			
B1. Secado (h)			
Al tacto		5 a 6	D-1640
Duro		24	
B2. Espesor de película (mm)			
Húmeda		1.3	D-4441
Seca		1.0	D-1400
B3. Rendimiento (m <sup>2</sup> /saco @ 1 mm)		35	

#### 4.0 APLICACIÓN

Vaciar el polvo seco en una cubeta, en mezcladora o revolvente y agregar entre 16 y 17 L de agua y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.

Aplicar con cuchara, llana o tiroleta neumática como un aplanado normal, teniendo cuidado de que la superficie quede nivelada.

Esperar un mínimo de 6 horas y aplicar la capa final de la misma forma que el inciso anterior.

Dejar fraguar por un breve lapso y proceda a dar la textura deseada, ya sea con jalador, cepillo, rodillo, talocha o plana.

**NOTA: NO PREPARAR MÁS MATERIAL DEL QUE USARÁ EN UNA HORA.**

#### 5.0 RENDIMIENTO

35 m<sup>2</sup> de superficie con un espesor de 1 mm.

#### 6.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.



## 7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos bajo techo en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5° C ni mayor de 30° C.

## 8.0 PRESENTACIÓN

- Saco de 50 Kg

## 9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Enero 2020

Esta versión cancela todas las anteriores.

## 10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CURACRETO® (poner marca registrada) en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de CURACRETO®. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. CURACRETO® se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página [www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx).