



1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

ARQUITEN

para usarse.

2.0 DESCRIPCION Y USOS

Recubrimiento texturizado decorativo para aplicarse sobre fachadas, muros, plafones y en general sobre cualquier tipo de superficie, rústica, lisa, rugosa, etc., en interiores o exteriores.

Recubrimiento texturizado listo



COMPOSICION

Formulado con resinas acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas y pigmentos resistentes al intemperismo y aditivos.

TIPOS

ARQUITEN 1 Semirústico.

ARQUITEN 2 Rústico

COLORES

Ver línea de colores en el catálogo.

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1.



Utilizando los **ARQUITENES**, se puede obtener un punto o crédito en el sistema LEED del USGBC.

1 crédito por un VOC menor de 50 g./lt.

EQ Crédito 4.2: Materiales de baja emisión: Pinturas y Recubrimientos de bajo VOC.

Las pinturas y recubrimientos utilizados para impermeabilizar en interiores aplicadas en el sitio, deberán cumplir con el siguiente criterio.

No deberán exceder el límite máximo de VOC de 50 g./lt. establecidos por el Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993

4.0 PREPARACION DE SUPERFICIES

General



Las superficies sobre las que aplique el **ARQUITEN**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

Superficies de concreto, o similares.

Las superficies deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites,



Tabla No. 1 ARQUITEN	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	pasta	
A2. Toxicidad	no	
A3. Densidad (gr/ml)	1.36 a 1.40	D-1475
A4. Viscosidad Brookfield LV (cps)	60,000 a 70,000	D-2393
A5. % Sólidos		
Peso	63 a 64	D-2697
Volumen	45 a 46	
A6. Inflamabilidad	no	D-92
A7. Color	(catálogo)	
A8. Estabilidad		
Envase abierto (hrs.)	5 a 6	D-869
Almacenamiento (meses)	6	D-1849
A9. pH	8.5 a 9.0	E-70
A10. VOC (g./lt.)	<1	D-3960
B) PRODUCTO APLICADO		
B1. Secado (hr)		
al tacto	4 a 6	D-1640
duro	72	
B2. Intemperim. Ciclo 102/18 (min.)(hr.)	1,800 a 2,000	D-822
B3. Gabinete salino (hr.)	200 a 250	B-117
B4. Grosor de película (micras)		
Húmeda	1,000 a 1,500	D-4441
Seca	455 a 680	D-1400
B5. Rendimiento (kg/m2)	1.4 a 2.1	
B6. Abrasión	pasa	D-968
B7. Absorción agua	pasa	C-272
B8. Permeabilidad (g/m2/24 hrs)	4.9	
B9. Adherencia	pasa	D-2197
B10. Dureza (Tukon)	10 a 14	

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax: (55) 5611-0021

www.curacreto.com
curacreto@curacreto.com.mx



203000 ARQUISPRAY
203111 SEMIRUSTICO
203112 RUSTICO

polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos. Si presenta defectos, fisuras o grietas, estas deberán sellarse con una pasta formada por **ARQUITEN** y yeso antes de la aplicación del recubrimiento.

Seguir las indicaciones de la norma ASTM D-4258. Limpieza de superficies de concreto, para la aplicación de recubrimiento.

5.0 APLICACION

Con equipo neumático, se aplica el **ARQUITEN** sin diluir, para que el acabado quede uniforme.

En superficies de yeso y tablaroca, es necesario sellar la superficie



con **ARQUIBINDER**.

6.0 RENDIMIENTO

De 1.4 a 2.1 kg./m2.

7.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

8.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

9.0 PRESENTACION

ARQUITEN 1 L-200

2031110270 = cubeta 27 kgs.
2031110273 = tambor 280 kgs.

ARQUITEN 2 L-200

2031120270 = cubeta 27 kgs.
2031120273 = tambor 280 kgs.

10.0 GARANTIA



CURACRETO, S.A. de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de la garantía. En el caso de que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.



JUNIO 2013

- 20 TEXTURIZADOS -

203000 ARQUISPRAY
203111 SEMIRUSTICO
203112 RUSTICO

- 20 TEXTURIZADOS -

JUNIO 2013



CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax: (55) 5611-0021

www.curacreto.com
curacreto@curacreto.com.mx