

## 1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

### BACHECRETO

## 2.0 DESCRIPCION Y USOS

### DESCRIPCION

El **BACHECRETO** resonador de baches, es un aglomerado asfáltico listo para usarse de aplicación en frío, de consistencia elástica.

Es la solución adecuada para el bacheo de carreteras, aceras, calzadas, estacionamientos, etc.

Los baches y otros puntos que se deterioran en las calles, carreras y autopistas aumentan a medida que pasan los años. Un mantenimiento inteligente puede hacer que esas vías públicas sigan funcionando si se realiza de manera regular utilizando materiales de alta calidad.

Es el producto indicado para la reparación de baches y grietas profundas en pavimentos de una manera rápida, fácil y cómoda.

### USOS



El producto puede ser usado en condiciones de humedad, frío o altas temperaturas y es compatible con la superficies tanto de asfalto como de concreto.

### PROPIEDADES Y VENTAJAS

Libre de solventes  
Listo para usarse  
Ecológico - No produce gases, ni sustancias nocivas

Es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, es perfecto para calles en ciudades y carreteras.

Reduce los costos del transporte al realizar menos viajes a la planta mezcladora,

Se producen reparaciones duraderas de baches y grietas profundas

Solo se utiliza el material necesario, no hay desperdicios.

No se desperdicia el producto, como cuando una mezcla caliente se enfría antes de ser utilizada.

Sólo tiene que escoger el momento para arreglar los baches, y su inventario siempre está listo y esperando.

Esto es posible en gran medida porque al tratarse de una mezcla en frío, se puede almacenar con antelación durante meses, permitiéndole lo siguiente:

No tener que planificar reparaciones en masa; puede responder a las necesidades según se presentan.

Ahorro de tiempo de los camiones transportadores, ya que no



tienen que hacer cola en la planta de asfalto.

### COMPOSICION

Es una mezcla de asfalto emulsionado, grava de granulometría controlada y aditivos.

## 4.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS.

Ver Tabla No. 1.

## 5.0 APLICACION

Reparación se puede aplicar a profundidades de hasta 100 mm. (Mayores profundidades pueden ser logrado mediante la aplicación por capas).

Las reparaciones de baches se pueden conseguir en cualquier profundidad.

1 . Limpiar el bache para dejar una superficie libre de polvo, escombros y agua estancada.



2 . Aplicar el producto ligeramente en exceso hasta llenar el bache.

TABLA No. 1 BACHECRETO		PROPS. FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO			
A1. Consistencia		grava	
A2. Toxicidad		no	
A3. Densidad aparente (gr/cm <sup>3</sup> )		1.3 - 1.4	D-1475
A4. Estabilidad (meses)		6	
A5. Color		negro	
A6. % Sólidos (peso y volumen)		100	D-1644
B) MATERIAL APLICADO			
B1. Cubrimiento			
. Area/cubeta 25 kgs.		100x34x5 (cms.)	



3 . Compacte con una apisonadora manual , o mecánica.



4 . También puede dejarse sin compactar, para que los automóviles lo hagan.

## Limpieza

Si el producto está fresco, los utensilios empleados pueden limpiarse con agua. Una vez seco, deberán limpiarse con disolventes.



## 6.0 RENDIMIENTO

Una cubeta de 25 kgs., cubre aproximadamente una area de 1 x 0.34 m. por 5.0 cms. de profundidad.

## 7.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

## 8.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

## 9.0 PRESENTACION

1011570188 = cubeta 25 kgs.  
1011570158 = saco 40 kgs.

## 10.0 GARANTIA

**CURACRETO, S.A. de C.V.**, garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.

