



Colorcreto®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Colorante para cemento, concreto y mortero.

Se utiliza en el colado de banquetas, andadores, y en la fabricación de adoquines, tejas de concreto, etc. en las cuales se desee un color integral.

Es 100% sólido a la luz, de alto poder tintóreo, de fácil dispersión. No contiene ninguna carga.

Composición

Pigmentos inorgánicos de alta resistencia a los rayos solares y agentes atmosféricos.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Ver *Tabla No. 1*

3.0 APLICACIÓN

Mezclar en seco con cemento para desarrollar al máximo sus propiedades tintóreas.

El tono obtenido dependerá de concentración de **Colorcreto®** que se utilice.

Se recomienda preparar el total, para que no existan cambios en los tonos obtenidos.

Agregar agua a la mezcla anterior, para aplicarlo en donde se requiera.

5.0 RENDIMIENTO

- Para tonos claros: de 0.5 a 1% sobre el peso del cemento.
- Para tonos oscuros: de 3 a 5% sobre el peso del cemento.

6.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de Materiales. Solicitarla a la Compañía.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos, bajo techo, en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5°C ni mayor de 30° C.

8.0 PRESENTACIÓN

- Saco de 15 Kg
Colores: café, negro y rojo óxido.

9.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Enero 2020

Esta versión cancela todas las anteriores.

10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarían a quien las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx



Tabla No. 1 COLORCRETO®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
A) Producto Empacado		
A1. Consistencia	Polvo	
A2. Toxicidad	Si	
A3. Densidad (g/cm ³)	2.8 a 3.5	D-1475
A4. Granulometría (% pasa)		
Malla # 100	100	C-136
Malla # 200	100	
Malla # 325	99	
A5. Inflamabilidad	No	
A6. Estabilidad		
Empaque abierto (horas)	6	
Empaque cerrado (meses)	6	
A7. Colores	Café, negro y rojo óxido	
B) Producto Aplicado		
B1. Dosificación (% peso del cemento)	3 a 5	