



Epoxicreto 550®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Recubrimiento primario epóxico alquitrán de hulla catalizado.

Proporciona una película dura con alto contenido de sólidos, con alta resistencia al agua salada, cruda o tratada, petróleo crudo y combustible en inmersión continua a una temperatura máxima de 70 °C.

Se utiliza para el recubrimiento de interiores de tanques de almacenamiento de agua salada, cruda o suavizada en el fondo de embarcaciones y barcas. Para recubrir tanques de crudo, para obra viva en barcos, transbordadores y equipo sumergido. No se recomienda para inmersión en solventes aromáticos o cetónicos, ni en ácidos oxidantes fuertes.

Composición

Resina epoxi 100% de sólidos parte "A"; catalizador parte "B". Vehículo a base de resina epoxi y alquitrán de hulla catalizada con un componente poliamídico en relación 4:1 y solventes.

Color: negro. Acabado: semi mate.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple con la Norma PEMEX No. 4.411.01 Recubrimientos para Protección Anticorrosiva, RP-5B.

Primario de Alquitrán de Hulla Epóxico Catalizado con Poliamida y con la Especificación CFE D8500-02, Primario de Alquitrán de Hulla Epóxico CFE-P7.

Ver Tabla No. 1

3.0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que se aplique el recubrimiento, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos, sobre superficies de concreto es muy importante verificar el porcentaje de humedad

que será máximo de un 6% en peso, NO debe tener ascensión capilar de vapor de agua verificado bajo la norma ASTM de Película de Polietileno.

Superficies Metálicas

La limpieza ideal deberá efectuarse con chorro de arena abrasivo o granalla de acero, para cumplir con la especificación SSPC-SP6 grado comercial (Steel Structures Painting Council). De no ser posible, entonces como mínimo deberá alcanzarse una limpieza con herramienta mecánica que cumpla con la especificación SSPC-SP3 (Limpieza con herramienta mecánica). En ambos casos, el perfil de anclaje obtenido deberá estar entre 25 a 75 micras (1-3 mils).

Superficies de Concreto o Similares

Concreto estructural de 28 días de fraguado como mínimo libre de membranas de curado, si presentan defectos, fisuras o grietas en la estructura del concreto, estas deberán sellarse con adhesivos epóxicos **Pegacreto Epoxi Líquido®** y **Pegacreto Epoxi Pasta®**, de acuerdo a las necesidades antes de la aplicación del recubrimiento. Seguir las indicaciones de la norma ASTM D-4258. (Limpieza de Superficies de Concreto, para la Aplicación de Recubrimientos), puede ser realizada manual, mecánica o químicamente de acuerdo a el tipo de tránsito que estará expuesto el piso de concreto, asesorarse con el departamento técnico de **CURACRETO** para elegir el método de preparación de superficie necesario.

4.0 APLICACIÓN

Preparación de la mezcla

- Preparación del recubrimiento
- Agitar los componentes "A" y "B" por separado.
- Mezclar perfectamente en la siguiente relación:
Parte "A" (Componente epóxico) = 4 volúmenes
Parte "B" (Componente amínico) = 1 volumen.
- Mezclar hasta obtener consistencia uniforme.



- Aplicación con equipo de aspersión de ser necesario, adelgazar hasta un máximo de 25% en volumen con **Solvecreto®**.

- Filtrar para eliminar grumos.

Aplicación

- Colocar la mezcla en un recipiente extendido para evitar que se endurezca rápidamente.

- Aplicar por medio de Brocha de pelo, rodillo, pistola de aspersión.

- La temperatura de aplicación mínima es de 10 °C y la máxima es de 40 °C.

Limpieza del equipo de aplicación

No dejar remojando el equipo de aplicación. Limpiar inmediatamente después de su uso con **Solvecreto®** o **Thinner STD**.

Vida Útil de la Mezcla Preparada (POT LIFE)

Temperatura (°C)	15	25	30
Vida Útil (minutos)	120	60	20

Tiempos de Secado

Temperatura (°C)	15	25	30
Secado al tacto (horas)	6	3	2
Secado duro (horas)	12	6	4
Secado total (días)	14	7	5

Aplicación de Segunda Capa o Repintado

Temperatura (°C)	15	25	30
Mínimo (horas)	24	12	6
Máximo (días)	2	1	0.5

Rendimiento

ESPESOR SECO (Mils de Pulg)	RENDIMIENTO (m ² x litro)
6	3
12	1.5
22	1

Compatibilidad con otros recubrimientos.

Puede aplicarse sobre primarios **Epoxiferro 50®**.

5.0 RENDIMIENTO

De 3 m²/L el rendimiento puede variar de acuerdo a la textura de la superficie y el método de aplicación.

6.0 SEGURIDAD

EL PRODUCTO ES INFLAMABLE, puede causar quemaduras en la piel, sus vapores pueden ser dañinos; conserve el envase tapado y retirado del calor, chispas y flama. Evite el contacto con los ojos o la ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

8.0 PRESENTACIÓN

- KIT Juego 19 lts.



Tabla No. 1				
EPOXICRETO 550®	PROPIEDADES FISICAS	METODO		
		ASTM	CFE	PEMEX
A) Producto Envasado				
A1. Consistencia	Fluido			
A2. Toxicidad	si			
A3. Densidad (g/cm ³)				
Mezcla	1.35 a 1.38	D-1475	U-24	MP-07
Parte A	1.46 a 1.50			
Parte B	0.90 a 0.94			
A4. Viscosidad Brookfield (cps)	5000-7000			
A5. Inflamabilidad	Si	D-92		
A6. % Sólidos (mezcla)		D-2369		
Peso	75 a 77			
Volumen	55 a 60			
A7. Estabilidad				MP-02
Envase cerrado (meses)	6	D-1849		
A8. Color	Negro			
A9. VOC (g/l)	380			
B) Producto Aplicado				
B1. Tiempo de secado		D-1640	U-31	MP-01
Al tacto (h)	3 a 4			
Duro (h)	24			
B2. Flexibilidad				
Doblado mandil cónico	Pasa	D-522		MP-03
B6. Rendimiento (m ² /l)	3.0	D-2805		MP-12
B7. Espesor de película (mils de pulgada)				
Húmeda	11 a 13	D-4414		
Seca	6 a 7	D-1400		

9.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A DE C.V., garantiza que sus productos cumplen las especificaciones que se han definido en esta hoja técnica. Cualquier cambio en las recomendaciones de uso y aplicación a criterio de quien lo coloque, asume cualquier riesgo de falla. Para cualquier otro uso se recomienda contactar al área técnica de **CURACRETO, S.A. DE C.V.** antes de utilizar el producto.

En el caso que **CURACRETO, S.A DE C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.