

1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

LIMPIACRETO

2.0 DESCRIPCION Y USOS

Limpiador de metales, concreto y superficies en general.

Se utiliza como reductor de óxidos y para eliminar grasas en superficies metálicas antes de aplicar recubrimientos decorativos.

En el concreto se utiliza para mordentar superficies nuevas y limpiarlas, antes de aplicar recubrimientos.

COMPOSICION. Mezclas de ácidos concentrados, surfactantes, estabilizadores y emulsificantes.

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Especificación. Se puede utilizar para cumplir con la especificación ASTM D-4260. Limpieza de Superficies de Concreto Mediante ataque con ácido, para la Apli-

cación de Recubrimientos.

Propiedades Físicas. Ver Tabla No. 1.

4.0 APLICACION

Sobre metales



Se diluye una parte de **LIMPIACRETO** con 3 partes de agua y se aplica por medio de brocha de pelo o de raíz sobre la superficie a limpiar.

Cuando el moho u óxido se haya desprendido, se enjuaga la superficie con agua. Para tener resultados óptimos, aplicar el recubrimiento apenas haya secado el agua de enjuague.

Sobre concreto.

Se diluye una parte de **LIMPIACRETO** con 3 partes de agua y se aplica por medio de brocha de pelo o de raíz sobre la superficie a limpiar.

Seguir las indicaciones de la norma ASTM

D-4258. Limpieza de Superficies de Concreto, para la Aplicación de Recubrimientos.

5.0 RENDIMIENTO

Sobre metales. De 10 a 12 m²/lt. por aplicación.

Sobre concreto. De 3 a 5 m²/lt. por aplicación.

6.0 SEGURIDAD

CONTIENE ACIDOS INORGANICOS MUY VENENOSOS EN ALTA CONCENTRACION.



Consultar la Hoja de Manejo de Materiales.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

8.0 PRESENTACION

1111410109 = cubeta 19 lts.

9.0 GARANTIA

CURACRETO, S. A. de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S. A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.

TABLA No. 1 LIMPIACRETO	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	liquido	
A2. Toxicidad	si	
A3. Densidad (gm/cm ²)	1.35 a 1.07	D-1475
A4. Inflamabilidad	no	
A5. Corrosividad	muy corrosivo	
A6. Color	transparente	
A7. pH	2 a 3	E-70
A8. Estabilidad		
Envase abierto (hrs.)	3 a 4	
Envase cerrado (meses)	6	
A9. % Sólidos (peso y volumen)	0	
B) PRODUCTO APLICADO		
B1. Rendimiento (m ² /lt.)		
Acero	10 a 12	
Concreto	3 a 5	

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax.: (55) 5611-0021

www.curacreto.com.mx
curacreto@curacreto.com.mx