



1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO


ENDURECEDORES MINERALES DE PISOS DE CONCRETO

2.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

PISOCRETO MINERAL

Endurecedor mineral para pisos de concreto, inoxidable y de granulometría uniforme.

Se usa en pisos que son expuestos a tráfico de mediano a intenso, abrasión, impactos fuertes y en donde se requiera tener una gran resistencia al desgaste como:



escuelas, bodegas, gasolineras, estacionamientos, salas de espera en edificios privados y públicos, corredores y baños de edificios, restaurantes, lecherías, salas de exhibición, centros de servicios, tiendas de autoservicio, fábricas, bodegas locales industriales y comerciales, etc. Tiene gran resistencia al intemperismo y evita la oxidación y el levantamiento del polvo.

Aumenta la resistencia al desgaste 18 veces comparado con el mejor piso de concreto. Facilita el mantenimiento y embellece y decora los pisos. Es económico y de fácil aplicación.



PISOCRETO MINERAL L.P.U.

Mismo producto que el **PISOCRETO MINERAL**, adicionado con la cantidad de cemento Portland necesario.

3.0 COMPOSICIÓN

PISOCRETO MINERAL

Agregados minerales de sílica cuarzo de granulometría controlada de alta dureza y dispersantes específicos.

PISOCRETO MINERAL L.P.U.

Agregados minerales de sílica cuarzo de granulometría controlada de alta dureza, dispersantes específicos y cemento Portland.

4.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS.

Ver Tabla No. 1.

5.0 APLICACIÓN

Deberán seguirse las siguientes instrucciones y las dictadas por la especificación ACI 302. Se aplican



TABLA No. 1 PROPIEDADES FÍSICAS	PISOCRETO		MÉTODO ASTM
	MINERAL	MINERAL LPU	
A) PRODUCTO ENVASADO			
A1. Consistencia	polvo		
A2. Toxicidad	no	no	
A3. Densidad (gr/cm ³)	2.50 a 3.0	2.70 a 3.20	D-1475
A4. Granulometría			C-136
% Pasa malla # 15 US	95	97	
% Pasa malla # 30 US	17	45	
% Pasa malla # 50 US	0.4	34	
A5. Inflamabilidad	no		
A6. Estabilidad			
Envase abierto (hrs.)	12	1	
Envase cerrado (meses)	3	3	
A7. Color	gris		
A8. % Sólidos (peso y volumen)	100		D-1644
B) MATERIAL APLICADO			
B1. Desgaste promedio (seg/mm) (TABER Abrader disco No. CS-10)			D-779
Muestra sin endurecedor	14		
Muestra con PISOCRETO	42		
B2. Dosificación (kg/m ²)			
Tráfico ligero	2.5 a 3.5		
Tráfico mediano	3.5 a 4.5		
Tráfico pesado	4.5 a 5.5		
Tráfico fuerte	5.5 a 6.5		



durante la colocación del piso de concreto sobre la superficie fresca, la cual ya haya sido nivelada y regleada.

No deberá aplicarse sobre concreto con mas de 3% de aire incluido.

PIOSCRETO MINERAL

Mezclar en seco, 2 partes de **PIOSCRETO MINERAL** con una parte de cemento Portland.

PIOSCRETO MINERAL LPU

Viene listo para aplicarse, no agregar cemento Portland.

A) Se deben aplicar sobre un piso recién colado, que ha sido reglado y flotado con nivelador de madera o metal.

B) Eliminar el agua superficial.
C) Permitir endurecer el concreto hasta que una persona no se hunda mas de 1 cm. en la superficie.

D) Espolvorear 2/3 de la mezcla sobre el concret y dejar que absorba la humedad.

E) Incorporar la mezcla al concreto del piso, mediante golpes con llana de madera, o por medio de un equipo mecánico (flotador de magnesio y llana de acero azul para cerrar el poro y mejorar el acabado).

F) Repetir los pasos D y E anteriores con la 3a. parte restante.

G) Pulir con llana metálica.

H) Curar con curadores de tercera generación ecológicos.

PIOSCRETO Q-A (libre de solventes, grasas, parafinas), **CURACRETO BLANCO JR o ROJO JR, CURACRETO AZUL.**

6.0 DOSIFICACION

Ver Tabla No. 2.

7.0 SEGURIDAD



Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

8.0 ALMACENAMIENTO

Los productos deberán almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

9.0 PRESENTACION

PIOSCRETO MINERAL

1011310158 = saco 50 kgs.

PIOSCRETO MINERAL L.P.U.

1011320158 = saco 50 kgs.

10.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A. de C.V., garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a

