

1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI

2.0 DESCRIPCION Y USOS

SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI es un solvente para la limpieza de superficies afectadas por el grafismo causado por:

Pinturas
Crayones
Lápiz de labios
Calcomanías
Anuncios
etc.

graffiti o marcas en:

Vidrio
Metal
Recubrimientos
Tabique
Concreto
Mortero
Piedra
Mampostería
Cuero



Mármol
Granito
Texturizados
Agregados expuestos

APLICACIONES PRINCIPALES

Muros y paredes interiores y exteriores

Casetas telefónicas
Casetas de autobuses
Vagones del metro
Anuncios
Baños
Elevadores
Bancas
Lockers
Señales de tráfico
Puertas
Ventanas
Aluminio
Señales de carreteras
Autobuses
Automóviles
Escuelas
Puentes
Rampas
Terminales de camiones y trenes

VENTAJAS Y BENEFICIOS

De alto poder para una limpieza rápida
Múltiple componente para eficiencia máxima



Puede aplicarse por medio de brocha de pelo o de aire o rodillo sobre el grafismo

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1.

4.0 INSTRUCCIONES PARA SU USO

SUPERFICIES METALICAS O PULIDAS

Aplicar el **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI** por medio de brocha de pelo o aire o rodillo.

Dejar actuar mínimo 30 segundos pero no más de 2 minutos. Si el producto se seca en la superficie repetir la aplicación.

Algunos grafismos, requieren de ligera acción frotante en su primera eliminación. Utilizar una esponja natural, toalla de papel o trapo de algodón libre de pelusa. Recuerde utilizar presión ligera.

No utilizar esponjas sintéticas, lana mineral o cepillos abrasivos.

Limpiar con agua limpia y repetir el mismo procedimiento de ser necesario.

MAMPOSTERIA, TABIQUE, PIEDRA NATURAL Y SUPERFICIES DE CONCRETO

Aplicar por cualquier método, aunque la aplicación por medio de pistola de aire es preferida, dejar una película delgada.

Dejar que actúe por 30 segundos mínimo.

TABLA No. 1 SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	líquido	
A2. Toxicidad	si	
A3. Densidad (gm/cm ²)	0.86	D-1475
A4. Olor	característico	D-1296
A5. Color	6	D-1209
A6. Agua	no	D-362
A7. Acidez como ácido acético (%)	0.0023	D-1613
A8. Color del lavado ácido	1	D-1616
A9. Compuestos azufrados	no hay	D-853
A10. Corrosión	1	D-1616
A11. Kauri-Butanol	103	D-1133
A12. Estabilidad		
Envase abierto (hrs.)	5	
Envase cerrado (meses)	6	
A13. Inflamabilidad	muy inflamable	

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax: (55) 5611-0021

www.curacreto.com
curacreto@curacreto.com.mx



Si el producto se seca, repetir la aplicación. Limpiar con agua limpia utilizando presión moderada

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

5.0 SEGURIDAD



ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, causa quemaduras, los vapores son dañinos; conserve los envases tapados y retirados del calor, de las chispas y de flamas. No permita que llegue a los ojos o a la ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ven-

tilación adecuada.

No utilizar el **SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI** cerca de flamas.

Usarlo solo en áreas ventiladas

Siempre utilizar ropa protectora (guantes, anteojos, etc.)

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

6.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

7.0 PRESENTACION.

Latas 4 lts.
Cubeta 19 lts.

8.0 GARANTIA.

CURACRETO, S.A. de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.

